


eurocol 615 eurostar lino el

Zeer emissiearme, oplosmiddelvrije, snelhechtende en stroomgeleidende linoleumlijm

Basis	Hoogwaardige acrylaatdispersie.
Kleur	Grijs.
Consistentie	Pasteus.

Productvoordelen

- Zeer emissiearm, Emission EC1 plus
- Oplosmiddelvrij
- Onbrandbaar
- Optimaal verwerkersvriendelijk
- Hoge aanvangskleefkracht
- Gunstig verbruik
- Bureauolstoelvast
- Geleidingsweerstand < 3.10⁵ Ohm (EN 13 415)



Prestaties en eigenschappen

Soortelijk gewicht	1,13 kg/l.
Verbruik	260 - 300 g/m ² .
Geleidingsweerstand	< 3.10 ⁵ Ω, gemeten volgens EN 13 415.
Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Vorstgevoelig	Ja.
Gevarenklasse	Geen.
Veiligheidsblad	Op aanvraag beschikbaar.

Toepassing

Voor het stroomgeleidend verlijmen van:

- stroomgeleidend linoleum.

Voor een optimale geleiding de 615 Eurostar Lino EL toepassen in combinatie met 041 Europrimer EL en 801 Koperband. Raadpleeg vooraf eveneens de technische productinformatiebladen van de 041 Europrimer EL en 801 Koperband.

Verwerking

Wachttijd	Geen.*
Open tijd	10 - 20 minuten. *
Afbindtijd	24 uur.*
Gereedschap	Lijmkam met vertanding TKB S2 (wordt meegeleverd).
Opslagwijze	Koel en vorstvrij opslaan.
Houdbaarheid	12 maanden, in onaangebroken verpakking.
Brandbaarheid	Niet brandbaar.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervoersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

615 eurostar lino el

Ondervloer:

- 615 Eurostar Lino EL is geschikt voor elk type ondervloer, welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Op volledig gesloten ondervloeren vooraf een egalisatielaag van minimaal 2 mm aanbrengen.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18 ° - 23 ° C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20° C .

Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 80%

Gebruiksaanwijzing

- De lijm opbrengen met de meegeleverde getande lijmkam (grove vertanding TKB S2).
- Op absorberende ondervloeren de vloerbedekking direct in het natte lijmbed plaatsen. Op weinig absorberende ondervloeren een wachttijd van 10 - 30 minuten aanhouden (afhankelijk van temperatuur en relatieve luchtvochtigheid).
- Eventuele droogwallen niet dubbelzijdig insmeren, maar in het normale lijmbed plaatsen. Daarna zorgvuldig walsen, eerst in de breedterichting en daarna in de lengterichting.
- Korse kanten, eventuele droogwallen en lengtenaden stevig aandrukken.
- Op weinig absorberende ondervloeren dient na ca. 15 minuten nogmaals te worden gewalst en aangedrukt.
- Verse lijmplekken direct met water verwijderen

Vloerverwarmingsconstructies

615 Eurostar Lino EL kan op vloerverwarmingsconstructies worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het verlijmen de verwarming uitschakelen; minimaal 24 uur na het verlijmen de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5° C watertemperatuur per dag.

Verzendeenheid

Milieubewuste emmer (op PE-basis) à 11 kg.

Kwaliteit en garantie

Telefoon	+31 75 627 16 30
Telefax	+31 75 628 35 64
E-mail	info.eurocol@forbo.com
Telefoon	+32 2 464 10 42
Telefax	+32 2 464 10 11
E-mail	inqe.borre@forbo.com

Milieu en gezondheid

Veiligheidsbladen

Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155



615 Eurostar Lino EL

Dubo

De vloerbedekkingslijm van Forbo Eurocol BV voldoet aan het volgende specificatienummer van het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen (woningbouw en utiliteitsbouw, nieuwbouw en beheer):

S067 / B067 / U067

Gebruik afwerkmaterialen met een lage emissie naar het binnenmilieu.

615 eurostar lino el

Bestektekst

In onze bestekservice vindt u STABU en neutrale bestekteksten betreffende:

- Vloerbedekkingslijmen
- Voorstrijkmiddelen
- Egalisatiemiddelen

Klik [hier](#) om de bestekservice te starten.

Artikelgegevens

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
615	Eurostar Lino EL	11 kg	8 710345 615204

615 eurostar lino el

ONZE GEBRUIKSAANWIJZINGEN BERUSTEN OP ZORGVULDIGE LABORATORIUMPROEVEN EN UITVOERIGE PRAKTIJKERVARINGEN. WIJ KUNNEN ECHTER GEEN VERANTWOORDING VOOR UITGEVOERDE WERKEN NEMEN EN RADEN U DAAROM AAN OM ZELF TER PLAATSE PRAKTIJKPROEVEN TE NEMEN. OVERIGENS VERWIJZEN WIJ NAAR ONZE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN.

FORBO EUROCOL BV • INDUSTRIEWEG 1-2 • NL-1512 NA WORMERVEER • HOLLAND
T +31 (0)75 627 16 00 • F +31 (0)75 628 35 64 • E INFO.EUROCOL@FORBO.COM

MET DE UITGAVE VAN DIT PRODUCTBLAD KOMEN ALLE VOORGAANDE PRODUCTBLADEN TE VERVALLEN.



615 07-12