

Oplosmiddelvrije en snelhechtende vloerbedekkingslijm

<b>Basis</b>	Kunstharstdispersie.
<b>Kleur</b>	Beige.
<b>Consistentie</b>	Pasteus.

---

### Productvoordelen

---

- Oplosmiddelvrij
- Onbrandbaar
- Optimaal verwerkersvriendelijk
- Hoge aanvangsleeftijd
- Gunstig verbruik
- Bureauolstoelvast

---

### Prestaties en eigenschappen

---

<b>Soortelijk gewicht</b>	1,55 kg/l.
<b>Verbruik</b>	325 - 425 g/m <sup>2</sup> .
<b>Brandbaarheid</b>	Niet brandbaar.
<b>Gevarenklasse</b>	Geen.
<b>Veiligheidsblad</b>	Op aanvraag beschikbaar.

---

### Toepassing

---

Voor het verlijmen van:

- tapijt met een rug van synthetisch weefsel
- tapijt met een rug van natuurlijk jute
- naaldvilt
- vulstofvrij tapijt.

---

### Verwerking

---

<b>Wachttijd</b>	0 - 10 minuten.*
<b>Open tijd</b>	15 - 30 minuten.*
<b>Afbindtijd</b>	24 uur.*
<b>Gereedschap</b>	Eurocol lijmkam nr. 850/vertanding B1.
<b>Opslagwijze</b>	Koel en vorstvrij opslaan.
<b>Houdbaarheid</b>	12 maanden, in onaangebroken verpakking.
<b>Vorstgevoelig</b>	Ja.

\* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

# 509 eurosafe tex

Ondervloer:

- 509 Eurosaf Tex is geschikt voor elk type ondervloer, welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Volledig gesloten ondervloeren vereisen een doorlaatbare vloerbedekking.
- Bij toepassing van vulstofvrij tapijt op een volledig gesloten ondervloer vooraf een egalisatielaag van minimaal 2 mm aanbrengen.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18° - 23° C.  
Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20° C.  
Relatieve luchtvochtigheid : 40 -80%.

---

## Gebruiksaanwijzing

---

- De lijm opbrengen met een normaal getande lijmkam (Eurocol lijmkam nr. 850/vertanding B1).
- Op absorberende ondervloeren de vloerbedekking direct in het natte lijmbed plaatsen. Op weinig absorberende of gesloten ondervloeren een wachttijd van ca. 10 minuten aanhouden (afhankelijk van absorptievermogen ondervloer, temperatuur en relatieve luchtvochtigheid).
- Bij het verlijmen van vulstofvrij tapijt, een wachttijd van ca. 20 minuten aanhouden, alvorens de vloerbedekking in het lijmbed te plaatsen. Uitsluitend toepassen op absorberende ondervloeren.
- De vloerbedekking zorgvuldig walsen. Kopse kanten en lengtenaden stevig aandrukken.
- Op weinig absorberende ondervloeren, bij niet-absorberende rugkwaliteiten en/of onder minder ideale omstandigheden dient na ca. 15 minuten nogmaals te worden gewalst en aangedrukt (afhankelijk van temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, ondervloer en type vloerbedekking).
- Verse lijmplekken direct met water verwijderen.

Vloerverwarmingsconstructies:

509 Eurosaf Tex kan op vloerverwarmingsconstructies worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het verlijmen de verwarming uitschakelen; minimaal 24 uur na het verlijmen de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5° C watertemperatuur per dag.

---

## Verzendenheid

---

Milieubewuste emmer (op PE-basis) à 15 kg.

---

## Kwaliteit en garantie

---

<b>Telefoon</b>	+31 75 627 16 30
<b>Telefax</b>	+31 75 628 35 64
<b>E-mail</b>	<a href="mailto:info.eurocol@forbo.com">info.eurocol@forbo.com</a>
<b>Telefoon</b>	+32 2 464 10 42
<b>Telefax</b>	+32 2 464 10 11
<b>E-mail</b>	<a href="mailto:inge.borre@forbo.com">inge.borre@forbo.com</a>

---

## Milieu en gezondheid

---

### Veiligheidsbladen

Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155



509 Eurosaf Tex

# 509 eurosafe tex

---

## Bestektekst

---

In onze bestekservice vindt u STABU en neutrale bestekteksten betreffende:

- Vloerbedekkingslijmen
- Voorstrijkmiddelen
- Egalisatiemiddelen

Klik [hier](#) om de bestekservice te starten.

---

## Artikelgegevens

---

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
509	Eurosafe Tex	emmer à 15 kg	8 710345 521406
509	Eurosafe Tex	emmer + inliner à 15 kg	8 710345 509909

ONZE GEBRUIKSAANWIJZINGEN BERUSTEN OP ZORGVULDIGE LABORATORIUMPROEVEN EN UITVOERIGE PRAKTIJKERVARINGEN. WIJ KUNNEN ECHTER GEEN VERANTWOORDING VOOR UITGEVOERDE WERKEN NEMEN EN RADEN U DAAROM AAN OM ZELF TER PLAATSE PRAKTIJKPROEVEN TE NEMEN. OVERIGENS VERWIJZEN WIJ NAAR ONZE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN.

FORBO EUROCOL BV • INDUSTRIEWEG 1-2 • NL-1512 NA WORMERVEER • HOLLAND  
T +31 (0)75 627 16 00 • F +31 (0)75 628 35 64 • E INFO.EUROCOL@FORBO.COM

MET DE UITGAVE VAN DIT PRODUCTBLAD KOMEN ALLE VOORGAANDE PRODUCTBLADEN TE VERVALLEN.



509 07-12