

Floorfixx comfort 10 mm - 62210

Floorfixx comfort is een systeemvloer welke met behulp van het sandwichsysteem en de interactieve lijm snel en eenvoudig een nieuwe, isolerende, egale en direct belastbare ondervloer creëert. Geschikt voor zwaarder projectmatig gebruik en in combinatie met vloerverwarming.

- Renovatie van slechte basisvloeren ten behoeve van linoleum, verend vinyl, PVC, tapijt, tapijttegels en lamelparket, van minimaal 2 mm dikte
- Geen wacht-/droogtijden en direct belastbaar
- Egaliseert oneffenheden en zorg voor maximale stabiliteit
- Isoleert contactgeluid en voldoet aan de 10dB norm gesteld door de VvE
- Is ontwikkeld voor toepassing in projecten waar hogere eisen worden gesteld aan kwaliteit vanwege zwaar verkeer
- Door de lage warmteweerstand geschikt i.c.m. vloerverwarming en vloerkoeling
- Voor toepassing van lamelparket. Dit type lamelparket wordt met lijm zonder problemen op Floorfixx comfort gelijmd
- Egaliseert maximaal een hoogte van 3 mm over 1 strekkende meter

Legmethode :

Floorfixx comfort wordt zwevend geïnstalleerd door middel van een sandwichsysteem

Algemene bouw- inspectie vergunning:

Z-158.10-129 geldig tot 20-3-2024

Dikte:

10 mm

Afmeting:

1200 mm x 600 mm $\pm$ 0,5 mm/m

Gewicht per eenheid:

6,900 kg/m² / $\pm$ 10 %

Densiteit:

720 kg/m³ / $\pm$ 72 kg

Materiaal:

Bovenlaag : 4 mm MDF
Onderlaag : 4 mm MDF & 2 mm geperformeerd polyethyleen

Verpakking:

Materiaal : Vervaardigd uit recyclebaar LDPE folie met leginstructie
Pak inhoud : 4 platen / 2,88 m²
Pallet inhoud : 48 pakken / 138,24 m²
Pallet afmeting : 1210 x 1210 x 1110 - (L x B x H in mm)
Pallet gewicht : 975 kg



Technische gegevens:

Buigsterkte (Test methode: EN 310)	: 40 N/mm ²
Rolstoelstoelbelasting (Test methode: EN 985)	: Geschikt
Contactgeluidisolatie (Test methode: NEN-EN ISO 717-2)	: $\Delta L_{in} = 10$ dB; $\Delta L_w = 20$ dB
Egaliserend vermogen (Test methode: NA)	: 2 mm over 2 m lengte
Warmte weerstand (test methode: ISO 8302)	: 0,081 m ² K/W
Brandklasse (Test methode: EN 13501-1)	: Bfl-S1
Formaldehyde (Test methode: EN 120)	: E-1

Legvoorschriften:

- Verwijder de wikkelfolie van pallet. Acclimatiseer Floorfixx horizontaal minimaal 48 uur in de gesloten verpakking op stapels van maximaal 5 stuks in de ruimte waarin het wordt gelegd.
- De luchtvochtigheid dient tussen 50-70% te zijn en de ideale verwerkingstemperatuur is 15-20° C.
- Zorg ervoor dat de ondergrond voor installatie volledig stofvrij en droog is.
- Vooraf altijd eerst een dampwerende PE folie aanbrengen met een minimale dikte van 150 µm.
- Laat de folie ca. 5 cm tegen de plint/wand opstaan. De banen van de folie dienen elkaar met ca. 20 cm te overlappen of de naden moeten worden afgeplakt.
- Controleer de installatie instructies op het inlegvel.
- Floorfixx bestaat uit twee delen:
 - a) Een MDF onderplaat met isolerende onderlaag en bovenlaag voorzien van een interactieve lijm, afgedekt met beschermfolie.
 - b) Een MDF bovenplaat voorzien van een interactieve lijm.
- *Het systeem ontstaat door de MDF bovenplaat, na het verwijderen van de beschermfolie van de onderplaat, op de onderplaat te leggen en stevig aan te drukken/walsen.*
- Voor de leginstructies verwijzen wij u naar de productpagina van Floorfixx op: www.estillon.com
- Langs muren, verwarmingsbuizen en andere vaste objecten 10 mm ruimte openhouden zodat de vloer voldoende ruimte heeft om te werken. (per meter 1 mm afstand, maar minimaal 10 mm ruimte houden).
- Floorfixx kan met een mes gemakkelijk op maat worden gesneden. Gebruik hierbij de markeringen op de boven en onderplaten.
Tip: Gebruik tijdens het snijden andere platen als winkelhaak om zeker te zijn van een strakke snijrand.
- Rol na installatie de gehele vloer na met een zware 50 kg wals aan in zowel de lengte als de breedte van de vloer.
- Installeer de vloerbekleding binnen 24 uur na installatie van Floorfixx.
- Voor het verlijmen van de vloerbekleding, adviseren wij het gebruik van een hiervoor geschikte lijm en applicatie middels een vachtroller of een fijngetande A1/A2 lijkam. Om problemen met vocht te voorkomen adviseren wij zeker de door de lijmfabrikant geadviseerde open tijd van de lijm te hanteren.
- Bij afmetingen van meer dan 10 mtr. lengte en/of breedte dient per 10 mtr. een dilatatievoeg te worden gemaakt in zowel Floorfixx als de vloerbekleding.
- Voor een optimaal resultaat adviseren wij om de naden licht met de hand op te schuren (korrelgrootte 80) en te controleren op hoog te verschillen.

Belangrijk:

Installeer geen vloerbekleding <2 mm om problemen met doortekening te voorkomen! Floorfixx is niet toepasbaar in vochtige ruimtes! Floorfixx kan indrukken in de vloerbekleding niet voorkomen. Met behulp van beschermviltjes kunnen de indrukken wel worden beperkt. Floorfixx egaliseert maximaal een hoogte van 3 mm over 1 strekkende meter. Werk schoon, loop niet over de lijmlaag en zorg ervoor dat deze vrij van stof en vuil blijft.

Installatie Tip:

Floorfixx is eenvoudig te snijden met de Laminaat & LVT Stroken Snijder. Indien de legvoorschriften niet worden opgevolgd kan Estillon niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of claims voortvloeiend uit niet correcte installatie. Bij twijfel altijd uw leverancier raadplegen.

