

Gebruiksklare set van dispersieprimer en dispersierollijm

U 3000 SET

Voor de fixatie van PVC-designbedekking (LVT)

HOOFD TOEPASSINGSGBIED:

Voor maatstabiele PVC-designbedekking (LVT) in stroken of tegels

GESCHIKT OP:

- ▶ Op vlakke, gladde, gladde en geprimerde oppervlakken
- ▶ Voor gebruik met zwenkwielen volgens DIN EN 12 529 vanaf 1 mm egalisatie laagdikte
- ▶ Voor de middelzware belasting in woon- en werkgebieden
- ▶ Als systeemcomponent in de snelle bouw

Praktische opmerking:

UZIN U 3000 RollFix kan worden gebruikt voor alle maatvastе bedekkingen volgens specificatie EN 649. De juiste en professionele installatie, het gebruik en de instructies in dit productinformatieblad worden verondersteld.



PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:

UZIN U 3000 RollFix is een uiterst kleverig dispersie-fixatief dat gemakkelijk met een roller kan worden aangebracht. Het product kan worden gebruikt op geëgaliseerde ondergronden en op ondergronden die zijn voorgestreekt met UZIN U 3000 Primer en heeft een lange inlegtijd. Voor gebruik binnenshuis.

- ▶ Makkelijk aan te brengen
- ▶ Lange inlegtijd (ca. 2 uur)
- ▶ Snelle aanhechting



TECHNISCHE GEGEVENS:

Verpakking	Doos met emmer / can / rollers
Verpakkingsgrootte	16 kg
Houdbaarheid	Minstens 12
Kleur, nat	Lichtblauw
Kleur, droog	Lichtblauw
Verbruik	Ca. 80 g/m ²
Ideale verwerkingstemp.	18 - 23 °C
Inlegtijd	tot 120 Minuten*
Afluchttijd	15 Minuten*
Beloopbaar	Direct na installatie
Eindsterkte	Na 3 dagen*

* Bij 20 °C en 65 % relatieve vochtigheid, afhankelijk van het type bedekking en het zuigend van de ondergrond.



VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:

De ondergrond moet vlak, vast, draagkrachtig, droog, vrij van scheuren, schoon en vrij van materialen die de hechting kunnen verminderen (bijv. vuil, olie, vet) zijn. Het oppervlak moet zo glad mogelijk zijn en slechts een geringe zuiging hebben. Was- en onderhoudsmiddelresten van oude, vaste vloerbedekkingen e.d. volledig verwijderen. Egaliseer niet-absorberende of vochtgevoelige ondergronden (bijv. asfalt, calciumsulfaat, magnesietdekvloeren of oude ondergronden) met een laagdikte van minimaal 2 mm, eventueel in combinatie met een vochtscherm. Absorberende en/of ongelijkmatige ondergronden moeten worden geprimeerd en geëgaliseerd. Geschikte primers en egalisatiemiddelen vindt u in de UZIN productcatalogus. Zuig losse onderdelen en stof grondig op. De ondergrond moet worden getest volgens de geldende normen en eventuele tekortkomingen moeten worden gemeld. Laat de aangebrachte primer en egalisatie goed drogen.

Schuren met een éénschijfsmachine (met bijv. 40 korrels) om kleine zandkorrels, vlekken enz. te verwijderen. Maak de randen schoon. Vervolgens grondig stofzuigen. Voor het gebruik van UZIN U 3000 RollFix moet de UZIN U 3000 Primer systeemprimer dun worden aangebracht (verbruik ca. 50 g/m²) met behulp van de meegeleverde schuimroller. Laat de primer 30 - 45 minuten drogen, afhankelijk van de toegepaste egalisatie. De productinformatiebladen voor de andere gebruikte producten moeten worden nageleefd.

VERWERKING:

1. Laat de verpakking op kamertemperatuur komen voor gebruik en schud ze goed. Met behulp van de meegeleverde UZIN Nylon Roller brengt u het materiaal gelijkmatig en dun aan op de geprimeerde egalisatie en laat het drogen tot de lijm kleverig is. Breng alleen zoveel lijm aan als binnen de open tijd kan worden geïnstalleerd met een goede lijmoverdracht op de rug van de bedekking.
2. Installeer de bedekking en wals deze binnen 30 minuten.
3. Bij reparaties kan UZIN U 3000 RollFix op de ondergrond en ook op de achterzijde van de bekleding worden aangebracht. Als het droog is, leg je het in de bekleding en wrijf je het goed aan.
4. Vervuiling of lijmresten in verse toestand verwijderen met water. Eventuele gedroogde lijm kan op vele ondergronden worden afgewreven. Gebruik als alternatief Black Box of UZIN Clean Box reinigingsdoeken van de UZIN Clean Box.

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN:

- ▶ Kan ten minste 12 maanden worden opgeslagen in originele verpakking in matig koele omstandigheden. Beschermen tegen de vorst. Sluit geopende verpakkingen goed af en gebruik de inhoud snel. Laat het materiaal op kamertemperatuur komen voor gebruik.

- ▶ Het best aangebracht bij 20 °C, ondergrondtemperatuur boven 15 °C en relatieve luchtvochtigheid onder 65 %. Lage temperaturen en een hoge luchtvochtigheid verlengen, hoge temperaturen en een lage luchtvochtigheid verkorten de droogtijd.
- ▶ Vochtige ondergronden kunnen leiden tot secundaire emissies en geuren. Zorg er daarom op geëgaliseerde ondergronden voor dat de egalisatie droog is alvorens de PVC te installeren.
- ▶ UZIN U 3000 RollFix kan dimensionale veranderingen in design vloerbedekkingen niet voorkomen. Daarom moet UZIN KE 66 of UZIN KE 68 worden gebruikt op oppervlakken die aan sterk zonlicht worden blootgesteld en op oppervlakken met vloerverwarmingssystemen.
- ▶ Voor de verlijming moet de bekleding voldoende ontspannen, geacclimatiseerd en aangepast zijn aan het gebruikelijke ruimteklimaat voor later gebruik.
- ▶ Vervormingen, opstaande randen en werking van de PVC kunnen niet door UZIN U 3000 RollFix worden tegen gegaan. Indien men dit verwacht moet UZIN KE 66 of UZIN KE 68 worden ingezet.
- ▶ UZIN U 3000 RollFix kan niet worden gebruikt in gebieden waar vaak en intensief wordt gereinigd of in gebieden waar veel vocht aanwezig is. UZIN KE 68 of UZIN KR 430 moet hier worden gebruikt.
- ▶ In geval van renovatie moet de bedekking worden verwijderd. Voor het leggen van een nieuwe design bedekking kan een nieuwe laag UZIN U 3000 RollFix op de bestaande laag worden gerold.

KWALITEITS- & MILIEUKEURMERKEN:

- ▶ Oplosmiddelvrij
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / zeer emissiearm

SAMENSTELLING:

Polymeerdispersie, conserveringsmiddel, additieven en water.

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:

Oplosmiddelvrij. Bij de verwerking is gebruik van een huidbeschermende crème en ventilatie van de werkruimte principieel aan te bevelen. Na uitharding geurneutraal en ecologisch en fysiologisch zonder risico. Basisvoorwaarden voor de best mogelijke kwaliteit van de ruimtelucht na vloerbedekkingswerkzaamheden zijn leg-voorwaarden conform de normen en goed doorgedroogde ondergronden, primers en egalisaties.

VERWIJDERING:

Productresten zoveel mogelijk verzamelen en verder gebruiken. Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Restvrij leeggemaakte verpakkingen kunnen gerecycleerd worden. Verpakkingen met vloeibare restinhoud en verzamelde, vloeibare productresten zijn chemisch afval. Verpakkingen met uitgeharde restanten zijn bouwafval.