

## 049 EUROPRIMER ABS

Voorstrijkmiddel voor het verbeteren van de hechting van egalisatiemiddelen op absorberende gips- en cementgebonden wanden en vloeren, plaatmateriaal e.d.. Geschikt voor binnen en buiten.



---

### Producttypering

---

Basis : Acrylaatdispersie.  
Kleur : Blauw.  
Consistentie : Dun vloeibaar.

- Zeer emissiearm
- Eimcode EC 1PLUS
- Verwerkersvriendelijk
- Onbrandbaar
- Gunstig verbruik
- Hoog indringend vermogen

---

### Eigenschappen

---

Classificatie : Eimcode EC 1PLUS getest conform EN 13999-2/4.  
Soortelijk gewicht : 1,0 kg/l.  
Verbruik : 100 - 150 g/m<sup>2</sup>.\*

---

### Toepassing

---

#### Voorstrijkmiddel voor:

- het verbeteren van de hechting van egalisatiemiddelen op absorberende, steenachtige ondervloeren;
- het versterken van de toplaag van absorberende, steenachtige ondervloeren;
- calciumsulfaatgebonden-gietvloeren, waarop naderhand geëgaliseerd en/of verlijmd dient te worden.

---

### Verwerking

---

Opslag : Vorstvrij opslaan. Beschermen tegen hoge temperaturen.  
Gereedschap : Vachtroller, kwast of spuit.  
Droogtijd : 1 - 2 uur.\*  
Houdbaarheid : 12 maanden, in onaangebroken verpakking.  
Verwerkingstemperatuur :

\* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervoersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

#### Ondergrond:

- De ondervloer dient vochtabsorberend, druk- en trekvast te zijn. Tevens dient de ondervloer schoon, blijvend droog, vet-, vuil- en stofvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.

- Voor de eisen met betrekking tot calciumsulfaatgebonden-gietvloeren verwijzen wij naar de CUR-aanbeveling "Gietvloeren met calciumsulfaat als bindmiddel" (Stichting CUR te Gouda), nummer 107.
- Bij zeer sterk zuigende anhydrietvloeren adviseren wij, om de kans op olifantenhuid te verminderen, 2 lagen 044 Europrimer Multi of 1 laag 043 Europrimer Alphy aan te brengen.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

#### Gebruiksaanwijzing:

- 049 Europrimer ABS gelijkmatig en dekkend aanbrengen met een vachtroller en/of kwast.
- 049 Europrimer ABS kan desgewenst ook verspoten worden.
- Na droging kan de ondervloer verder worden afgewerkt.
- Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.
- Verse vlekken direct met water verwijderen.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken (zie hiervoor ons veiligheidsblad).
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.

#### Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 °C.

Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 70%.

Bevat methylchloroisothiazolinone en methylisothiazolinone (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.



---

## Milieu en gezondheid

---

- Gevarenklasse : Geen.  
Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.  
Veiligheidsbladen : Op aanvraag beschikbaar.

#### DUBO:

De vloerbedekkingslijm van Forbo Eurocol Nederland B.V. voldoet aan het volgende specificatienummer van het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen (woningbouw en utiliteitsbouw, nieuwbouw en beheer):

- S067 / B067 / U067  
Gebruik afwerkmaterialen met een lage emissie naar het binnenmilieu.

---

## Artikelgegevens

---

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
049	Europrimer ABS	Jerrycan à 10 kg	8 710345 049016