

Snelhechtende linoleumlijm

<b>Basis</b>	Kunstharsdispersie.
<b>Kleur</b>	Beige.
<b>Consistentie</b>	Pasteus.

---

### Productvoordelen

---

- Oplosmiddelvrij
- Onbrandbaar
- Goede vochtbestendigheid
- Hoge aanvangskleefkracht
- Gunstig verbruik
- Bureauolstoelvast

---

### Prestaties en eigenschappen

---

<b>Soortelijk gewicht</b>	1,45 kg/l.
<b>Verbruik</b>	400 - 450 g/m <sup>2</sup> .
<b>Brandbaarheid</b>	Niet brandbaar.
<b>Gevarenklasse</b>	Geen.
<b>Veiligheidsblad</b>	Op aanvraag beschikbaar.

---

### Toepassing

---

Voor het verlijmen van:

- linoleum in banen en tegels
- linoleum in decoratieve ontwerpen en mozaïek
- kurkment
- colovinyl.

---

### Verwerking

---

<b>Wachttijd</b>	Geen.*
<b>Open tijd</b>	15 - 20 minuten.*
<b>Afbindtijd</b>	Ca. 24 uur.*
<b>Gereedschap</b>	Eurocol lijmkam nr. 850/vertanding B1 (bij colovinyl lijmkam nr. 852/vertanding A2).
<b>Opslagwijze</b>	Koel en vorstvrij opslaan.
<b>Houdbaarheid</b>	12 maanden, in onaangebroken verpakking.
<b>Vorstgevoelig</b>	Ja.

\* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

# 514 eurosafe lino plus

Ondervloer:

- 514 Eurosafelino Plus is geschikt voor elk type ondervloer, welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Op volledig gesloten ondervloeren vooraf een egalisatielaag van minimaal 2 mm aanbrengen.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Verwerkingscondities:

Omgevingstemperatuur : 18 ° - 23° C.  
Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20° C.  
Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 80%.

---

## Gebruiksaanwijzing

---

- De lijm opbrengen met een normaal getande Eurocol lijmkam nr. 850/vertanding B1 (bij het verlijmen van colovinyl lijmkam nr. 852/vertanding A2 gebruiken).
- Op absorberende ondervloeren de vloerbedekking direct in het natte lijmbed plaatsen. Op weinig absorberende ondervloeren een wachttijd van ca. 10 minuten aanhouden.
- De vloerbedekking zorgvuldig walsen, eerst in de breedte- en vervolgens in de lengterichting.
- Eventuele droogwallen niet dubbelzijdig insmeren, maar in het normale lijmbed plaatsen.
- Kopsen kanten, droogwallen en lengtenaden stevig aandrukken.
- Op weinig absorberende ondervloeren en/of onder minder ideale omstandigheden dient na ca. 15 minuten nogmaals te worden gewalst en aangedrukt.
- Verse lijmplekken direct met water verwijderen.

Vloerverwarmingsconstructies:

514 Eurosafelino Plus kan op vloerverwarmingsconstructies worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het verlijmen de verwarming uitschakelen; minimaal 24 uur na het verlijmen de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5° C watertemperatuur per dag.

---

## Verzendenheid

---

Milieubewuste emmer (op PE-basis) à 14 kg.

---

## Kwaliteit en garantie

---

<b>Telefoon</b>	+31 75 627 16 30
<b>Telefax</b>	+31 75 628 35 64
<b>E-mail</b>	<a href="mailto:info.eurocol@forbo.com">info.eurocol@forbo.com</a>
<b>Telefoon</b>	+32 2 464 10 42
<b>Telefax</b>	+32 2 464 10 11
<b>E-mail</b>	<a href="mailto:inqe.borre@forbo.com">inqe.borre@forbo.com</a>

---

## Milieu en gezondheid

---

### Veiligheidsbladen

Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155



514 Eurosafelino Plus

# 514 eurosafe lino plus

---

## Bestektekst

In onze bestekservice vindt u STABU en neutrale bestekteksten betreffende:

- Vloerbedekkingslijmen
- Voorstrijkmiddelen
- Egalisatiemiddelen

Klik [hier](#) om de bestekservice te starten.

---

## Artikelgegevens

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
514	Eurosafelino Plus	emmer à 14 kg	8 710345 514101
514	Eurosafelino Plus	emmer + inliner à 14 kg	8 710345 514903

ONZE GEBRUIKSAANWIJZINGEN BERUSTEN OP ZORGVULDIGE LABORATORIUMPROEVEN EN UITVOERIGE PRAKTIJKERVARINGEN. WIJ KUNNEN ECHTER GEEN VERANTWOORDING VOOR UITGEVOERDE WERKEN NEMEN EN RADEN U DAAROM AAN OM ZELF TER PLAATSE PRAKTIJKPROEVEN TE NEMEN. OVERIGENS VERWIJZEN WIJ NAAR ONZE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN.

FORBO EUROCOL BV • INDUSTRIEWEG 1-2 • NL-1512 NA WORMERVEER • HOLLAND  
T +31 (0)75 627 16 00 • F +31 (0)75 628 35 64 • E INFO.EUROCOL@FORBO.COM

MET DE UITGAVE VAN DIT PRODUCTBLAD KOMEN ALLE VOORGAANDE PRODUCTBLADEN TE VERVALLEN.



514 07-12