

Oplosmiddelvrije en snelhechtende wand- en vloerbedekkingslijm

<b>Basis</b>	Sulfietloog met vulstoffen in water.
<b>Kleur</b>	Bruin.
<b>Consistentie</b>	Pasteus.

---

### Productvoordelen

---

- Oplosmiddelvrij
- Onbrandbaar
- Optimaal verwerkersvriendelijk
- Hoge aanvangskleefkracht

---

### Prestaties en eigenschappen

---

<b>Soortelijk gewicht</b>	1,54 kg/l.
<b>Verbruik</b>	550 - 650 g/m <sup>2</sup> .
<b>Vochtbestendigheid</b>	Na afbinding is 530 Eurosafecork niet vochtbestendig.
<b>Brandbaarheid</b>	Niet brandbaar.
<b>Gevarenklasse</b>	Geen.
<b>Veiligheidsblad</b>	Op aanvraag beschikbaar.

---

### Toepassing

---

Voor het verlijmen op absoluut blijvend droge ondergronden van:

- linoleum
- tapijt
- wandtapijt
- kurktegels voor wand en vloer
- bulletinboard.

---

### Verwerking

---

<b>Wachttijd</b>	Geen.*
<b>Open tijd</b>	10 - 15 minuten.*
<b>Afbindtijd</b>	24 uur.*
<b>Gereedschap</b>	Eurocol lijmkam nr. 850/vertanding B1.
<b>Opslagwijze</b>	Koel en vorstvrij opslaan.
<b>Houdbaarheid</b>	12 maanden, in onaangebroken verpakking.
<b>Vorstgevoelig</b>	Ja.

\* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervoersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

# 530 eurosafe cork

Ondervloer:

- 530 Eurosaf e Cork is geschikt voor elk type ondervloer welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Geheel gesloten ondervloeren vereisen een absorberende vloerbedekking.
- Bij toepassing van een niet-absorberende vloerbedekking op volledig gesloten ondervloeren vooraf een egalisatielaag van minimaal 2 mm aanbrengen.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18° - 23° C.  
Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20° C.  
Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 80%.

---

## Gebruiksaanwijzing

---

- De lijm opbrengen met een normaal getande lijmkam (Eurocol lijmkam nr. 850/vertanding B1).
- Het te verlijmen materiaal direct in het natte lijmbed plaatsen en zorgvuldig walsen en/of aandrukken.
- Verse lijmplekken direct met water verwijderen.

---

## Verzendenheid

---

Milieubewuste emmer (op PE-basis) à 13,5 kg.

---

## Kwaliteit en garantie

---

Nadat door een van onze technisch adviseurs een projectbegeleidingsadvies is verstrekt, zal de afdeling Technische Adviezen u graag de beschikbare garantieverklaringen kosteloos toesturen.

Deze afdeling is bereikbaar via:

<b>Telefoon</b>	+31 75 627 16 30
<b>Telefax</b>	+31 75 628 35 64
<b>E-mail</b>	<a href="mailto:info.eurocol@forbo.com">info.eurocol@forbo.com</a>
<b>Telefoon</b>	+32 2 464 10 42
<b>Telefax</b>	+32 2 464 10 11
<b>E-mail</b>	<a href="mailto:inge.borre@forbo.com">inge.borre@forbo.com</a>

---

## Milieu en gezondheid

---

### Veiligheidsbladen

Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155



530 Eurosaf e Cork

---

## Artikelgegevens

---

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
530	Eurosaf e Cork	13½ kg	8 710345 483506

# 530 eurosafe cork

ONZE GEBRUIKSAANWIJZINGEN BERUSTEN OP ZORGVULDIGE LABORATORIUMPROEVEN EN UITVOERIGE PRAKTIJKERVARINGEN. WIJ KUNNEN ECHTER GEEN VERANTWOORDING VOOR UITGEVOERDE WERKEN NEMEN EN RADEN U DAAROM AAN OM ZELF TER PLAATSE PRAKTIJKPROEVEN TE NEMEN. OVERIGENS VERWIJZEN WIJ NAAR ONZE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN.

FORBO EUROCOL BV • INDUSTRIEWEG 1-2 • NL-1512 NA WORMERVEER • HOLLAND  
T +31 (0)75 627 16 00 • F +31 (0)75 628 35 64 • E INFO.EUROCOL@FORBO.COM

MET DE UITGAVE VAN DIT PRODUCTBLAD KOMEN ALLE VOORGAANDE PRODUCTBLADEN TE VERVALLEN.



530 07-12