

# eurocol

## 925 europlan alphy direct - stofarm

Zelfuitvloeiend zeer hoogwaardig calciumsulfaatgebonden egalisatiemiddel met ingebouwde primer, voor het rechtstreeks egaliseren van o.a. calciumsulfaatgebonden (anhydriet) vloeren zonder het gebruik van een primer.

<b>Basis</b>	Calciumsulfaat-hemidraat met een bijzonder hoog gehalte aan kunstofbindmiddelen.
<b>Kleur</b>	Crème/wit.
<b>Consistentie</b>	Poeder.

### Productvoordelen

- Emissiearm
- Stofarm
- Gunstig verbruik
- Zelfegaliserend
- Voorstrijken is in de meeste gevallen overbodig
- Spanningsarm
- Uitmuntend vloeiervermogen
- Verpompbaar
- Hoge drukvastheid
- Bureauolstoelvastheid
- Maximale laagdikte 30 mm
- Caseïnevrij



### Prestaties en eigenschappen

<b>Verbruik</b>	Ca. 1,4 kg/m <sup>2</sup> per mm laagdikte.
<b>Bureauolstoelvast</b>	Vanaf 2 mm laagdikte.
<b>Drukvastheid</b>	Volgens NEN-EN 13851: na 28 dagen $\geq 31$ N/mm <sup>2</sup> .
<b>Buigsterkte</b>	Volgens NEN-EN 13851: na 28 dagen $\geq 9$ N/mm <sup>2</sup> .
<b>Brandbaarheid</b>	Niet brandbaar.
<b>Hechtsterkte</b>	Na 28 dagen 1,8 - 3,7 N/mm <sup>2</sup> afhankelijk van soort ondergrond.
<b>Gevarenklasse</b>	Geen.
<b>Veiligheidsblad</b>	Op aanvraag beschikbaar.

# 925 europlan alphy direct - stofarm

---

## Toepassing

---

Voor het rechstreeks egaliseren van:

- anhydrietvloeren
- oude lijmrestanten op alle, blijvend droge, steenachtige vloeren
- gietasfalt ondergronden
- gladde en gesloten ondergronden zoals tegelvloeren, granito, terrazzo, e.d.

In geval van verpompen:

Raadpleeg vooraf bij de pompleverancier of de pomp geschikt is voor alle soorten egalisaties. Pompen met een te hoge mengsnelheid kan de oorzaak zijn van onvoldoende vloei van het egalisatiemiddel.

---

## Verwerking

---

<b>Mengverhouding</b>	23 kg 925 Europlan Alphy Direct op ca. 5,5 - 6 liter water.
<b>Wachttijd</b>	Het verdient aanbeveling de mortel ca. 5 minuten te laten rijpen.
<b>Verwerkingstijd</b>	Binnen 30 minuten na het mengen.*
<b>Begaanbaarheid</b>	2 - 3 uur bij 18° C - 20° C.*
<b>Droogtijd</b>	24 uur*.
<b>Gereedschap</b>	Vlakspaan of rakel, mengpompunit.
<b>Opslagwijze</b>	Koel en droog opslaan.
<b>Houdbaarheid</b>	6 maanden, in onaangebroken verpakking.
<b>Vorstgevoelig</b>	Nee.

\* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervoersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

### Ondervloer

- 925 Europlan Alphy Direct kan op elke starre, druk- en trekvast, steenachtige ondervloer worden toegepast. Tevens dient de ondervloer schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Calciumsulfaatgebonden ondervloeren (anhydriet), indien nodig schuren, stofvrij maken en egaliseren zonder voorstrijken.
- Gipsgebonden vloerplaten kunnen zonder voorstrijken worden geëgaliseerd met de 925 Europlan Alphy Direct.
- Gladde en gesloten ondervloeren (tegelvloeren, granito, terrazzo e.d.) goed ontvetten met bijv. 014 Euroclean en daarna voldoende naspoelen. Voorstrijken is dan in de meeste gevallen niet nodig.
- Zeer sterk zuigende ondervloeren voorstrijken met 044 Europrimer Multi, 049 Europrimer ABS of 099 Dispersieprimer met behulp van een vachtroller.
- Vochtgevoelige ondervloeren (houtgraniet, wateroplosbare lijmrestanten e.d.) voorstrijken met 026 Euroblock Multi zodat het aanmaakwater van de egalisatie niet meer bij de ondergrond kan komen.
- Bij asfaltvloeren en bitumineuze ondergronden vervuiling en losse delen verwijderen. De 925 Europlan Alphy Direct kan zonder voorstrijk worden aangebracht.
- Gaten en beschadigingen vooraf vullen met 944 Europlan Alphy Quick. Na uitharding minimaal 24 uur wachten tot het aangebrachte materiaal volledig is doorgedroogd. De gerepareerde plekken altijd eerst voorstrijken met 044 Europrimer Multi en laten drogen, voordat de gehele vloer wordt geëgaliseerd.
- Scheuren/naden in de ondervloer vastleggen met 021 Euroblock Reno in combinatie met 063 Euroband en 846 Quartzsand of met 808 Eurojoint Connector in combinatie met 021 Euroblock Reno.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

# 925 europlan alphy direct - stofarm

## Gebruiksaanwijzing

- Gebruik voor het aanmaken van 925 Europlan Alphy Direct, altijd schoon gereedschap welke vrij is van cementresten.
- Voeg 23 kg 925 Europlan Alphy Direct toe aan ca. 5,5 - 6 liter koel en schoon leidingwater.
- Meng de mortel mechanisch, met het Eurocol 855 Mengijzer, tot een egaal en klontvrij geheel.
- Laat de aangemaakte mortel ca. 5 minuten rijpen en roer daarna de mortel kortstondig, met een laag toerental, door.
- De mortel binnen 30 minuten op de vloer verdelen met een vlakspaan of vlakke rakel met 2 pennen als afstandhouders. Bespaar hiermee extra tijd omdat het gebruik van de prikkerrol niet meer nodig is.
- Bij verpompen van de 925 Europlan Alphy Direct, de mengunit zo instellen, dat per 23 kg 925 Europlan Alphy Direct 5,5 - 6 liter koel en schoon leidingwater wordt toegevoegd.
- Zojuist aangebrachte egalisatielagen beschermen tegen tocht en opwarming door directe zonlichtinval.
- Onder normale omstandigheden is de aangebrachte egalisatielaag na ca. 3 uur beloopbaar.  
Bij een laagdikte van 3 mm is de egalisatielaag na 24 uur legklaar.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website [www.forbo-bonding.nl](http://www.forbo-bonding.nl).

## Verwerkingscondities

Gewenste omgevingstemperatuur: 18° - 23° C.  
Temperatuur ondervloer: min. 15° - max. 20° C.  
Relatieve luchtvochtigheid: 40 - 70%.

## Vloerverwarmingsconstructies

925 Europlan Alphy Direct kan op vloerverwarmingsconstructies worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het egaliseren de verwarming uitschakelen; minimaal 24 uur na het egaliseren de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5° C watertemperatuur per dag.

Verzendeenheid  
Zak à 23 kg

---

## Kwaliteit en garantie

---

<b>Telefoon</b>	+31 75 627 16 30
<b>Telefax</b>	+31 75 628 35 64
<b>E-mail</b>	<a href="mailto:info.eurocol@forbo.com">info.eurocol@forbo.com</a>
<b>Telefoon</b>	+32 2 464 10 42
<b>Telefax</b>	+32 2 464 10 11
<b>E-mail</b>	<a href="mailto:info.eurocol@forbo.com">mailto:info.eurocol@forbo.com</a>

---

## Milieu en gezondheid

---

Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155



925 Europlan Alphy Direct

---

## Artikelgegevens

---

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
925	Europlan Alphy Direct - stofarm	23 kg	8710345925235

# 925 europlan alphy direct - stofarm

ONZE GEBRUIKSAANWIJZINGEN BERUSTEN OP ZORGVULDIGE LABORATORIUMPROEVEN EN UITVOERIGE PRAKTIJKERVARINGEN. WIJ KUNNEN ECHTER GEEN VERANTWOORDING VOOR UITGEVOERDE WERKEN NEMEN EN RADEN U DAAROM AAN OM ZELF TER PLAATSE PRAKTIJKPROEVEN TE NEMEN. OVERIGENS VERWIJZEN WIJ NAAR ONZE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN.

FORBO EUROCOL BV • INDUSTRIEWEG 1-2 • NL-1512 NA WORMERVEER • HOLLAND  
T +31 (0)75 627 16 00 • F +31 (0)75 628 35 64 • E INFO.EUROCOL@FORBO.COM

MET DE UITGAVE VAN DIT PRODUCTBLAD KOMEN ALLE VOORGAANDE PRODUCTBLADEN TE VERVALLEN.



925 07-12