



## 026 EUROBLOCK MULTI

Universeel vochtscherm voor het afsluiten van restvocht en optrekkend vocht in zand/cement vloeren (monolietvloeren eerst licht laten aan 'stralen'). Bij toepassing in 2 lagen geschikt onder linoleum. Bij toepassing in 3 lagen geschikt onder dampdichte vloerbedekking zoals PVC en rubber. De eerste laag dient 1:1 verdund met water te worden aangebracht. Het restvochtpercentage in de ondervloer mag de 4,0% (CM) niet overschrijden.

---

### Producttypering

---

Basis : Polyvinylideenchloride.  
Kleur : Blauw.  
Consistentie : Dun vloeibaar.

- Zeer emissiearm
- Emission EC 1PLUS
- Eenvoudige verwerking
- Gunstig verbruik
- Onbrandbaar
- Snelle droogtijd

---

### Eigenschappen

---

Soortelijk gewicht : 1,24 kg/l.  
Verbruik : 1<sup>e</sup> laag (1:1 verdund met water) ca. 50 g/m<sup>2</sup>.  
2<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> laag (onverdund) 50 - 75 g/m<sup>2</sup>, per laag.  
Vorstbestendigheid : Nee.

---

### Toepassing

---

Voor het afsluiten van restvocht in zand/cement vloeren:

- bij toepassing in 2 lagen geschikt voor linoleum.
- bij toepassing in 3 lagen geschikt voor dampdichte vloerbedekking.

---

### Verwerking

---

Opslag : Koel en vorstvrij opslaan.  
Gereedschap : Vachtroller of kwast.  
Afbindtijd : 24 uur.\*  
Droogtijd : 1e laag 20 minuten.\* 2e en 3e laag 60 minuten.\*  
Houdbaarheid : 12 maanden, in onaangebroken verpakking.

\* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en

laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

#### Ondergrond:

- 026 Euroblock Multi is geschikt voor zand/cement vloeren, welke druk- en trekvast en scheurvrij zijn. Tevens dient de ondervloer schoon, droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Eventuele vloerbedekkingslijmrestanten geheel verwijderen.
- Monolietvloeren vooraf schuren en stofvrij maken m.b.v. een industriestofzuiger. Vervolgens de vloer voorstrijken met 044 Europrimer Multi m.b.v. een vachtroller. Indien er een paraffine houdende curing compound gebruikt is, dient de monolietvloer vooraf gestraald te worden.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

#### Opmerking:

Ondervloeren mogen tijdens het aanbrengen van een vochtscherm nooit meer dan 4% vocht bevatten. Als de constructie van de vloer wordt blootgesteld aan grondwaterdruk, dan is dit vochtisolatiesysteem niet geschikt.

#### Gebruiksaanwijzing:

- De eerste laag 026 Euroblock Multi 1:1 verdund met water, met een vachtroller en/of kwast gelijkmatig en dekkend op de ondervloer aanbrengen. Deze eerste laag vervalt bij monolietvloeren die vooraf voorgestreekt zijn met 044 Europrimer Multi.
- Bij toepassing van linoleum na droging van de eerste laag (ca. 20 minuten, afhankelijk van temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en ondervloer) een tweede, onverdunde laag 026 Euroblock Multi, haaks op de eerste laag aanbrengen.
- Bij toepassing van dampdichte vloerbedekking nog een derde, onverdunde laag 026 Euroblock Multi aanbrengen, ook weer haaks op de voorgaande laag.
- De droogtijd tussen de tweede en derde laag 026 Euroblock Multi bedraagt ca. 60 minuten (afhankelijk van temperatuur en relatieve luchtvochtigheid).
- Alvorens de ondervloer te voorzien van een egalisatielaag, de laatst aangebrachte laag 026 Euroblock Multi minimaal 12 uur laten drogen. Egaliseren in een minimale laagdikte van 2 mm.
- Verse vlekken direct met water verwijderen.

#### Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer: min. 15° - max. 20 °C.

Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 70%.



---

## Milieu en gezondheid

---

Gevaarklasse : Geen.

Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.

---

## Artikelgegevens

---

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
026	Euroblock Multi	Jerrycan à 12 kg	8 710345 486026