

Linolijm

UZIN LE 42

Oplosmiddelvrije dispersielijm voor linoleum

HOOFD TOEPASSINGSGBIED:

UZIN LE 42 Linolijm is een hoogwaardige oplosmiddelvrije kunstharstdispersielijm met een snelle beginhechting. De lijm zorgt voor een grote maatstabiliteit in combinatie met alle soorten linoleum en een grote warmtebestendigheid met betrekking tot het thermisch lassen van de naden.

GESCHIKT VOOR:

UZIN LE 42 Linolijm is speciaal ontwikkeld voor de verlijming van:

- ▶ Linoleum in banen en tegels tot 4 mm dikte
- ▶ Kurkment
- ▶ Linoleum op kurkment
- ▶ Woonomgeving
- ▶ Werkomgeving
- ▶ Projectomgeving
- ▶ Voor vloeren binnen

GESCHIKT OP:

Toepasbaar op de meeste ondergronden, zoals bijvoorbeeld:

- ▶ Cementdekvloeren
- ▶ Egalisatievloeren
- ▶ Anhydriet gietdekvloeren



PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:

- ▶ Korte afluchttijd
- ▶ Snelle beginhechting en dradentrekkend
- ▶ Gunstige opentijd
- ▶ Licht verstrijkbaar
- ▶ Oplosmiddelvrij

TECHNISCHE GEGEVENS:

Verpakking	Emmer, cube
Verpakkingsgrootte	17 kg, 11,5 kg
Houdbaarheid	Minstens 12
Kleur	Crème
Verbruik	Vertanding TKB B1: 400 – 480 g/m ² .
Inlegtijd	Ca. 35 minuten*
Afluchttijd	0 – 10 minuten*
Inlegtijd	Ca. 35 minuten*
Min. verwerkingstemp.	Vloertemperatuur 15 °C
Mechanisch belastbaar	Na ca. 24 uur*
Eindsterkte	Na 72 uur*

*Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:

De ondergrond moet druk- en vormvast, blijvend droog, schoon en vrij zijn van stoffen die afbreuk kunnen doen aan de hechting. Op gebruikelijke ondergronden wordt een vast, absorberend en vlak hechtingsoppervlak verkregen als de ondergrond wordt geëgaliseerd. Gebruik hiertoe een geschikt UZIN Voorstrijkmiddel en een geschikt UZIN Egaliseermiddel. Op niet absorberende, dichte of vochtgevoelige ondergronden minimaal 2 mm laagdikte aanbrengen.

VERWERKING:

- ▶ Altijd de legvoorschriften van de vloerbedekkingsfabrikant in acht nemen.

Bij toepassing voor het verlijmen van linoleum geldt: De ruim op maat gesneden banen linoleum voor het leggen bij minimaal 18 °C laten acclimatiseren. Kopse kanten en niet vlak liggende delen voor het inleggen tegengesteld buigen om de spanning eruit te masseren. De lijm met de vertanding TKB B1 gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen. Niet meer lijm in één keer op de ondergrond aanbrengen, dan die hoeveelheid die binnen de opentijd kan worden ingelegd en afgewerkt. De vloerbedekking direct of slechts na zeer korte wachttijd in het lijmbed leggen. De bedekking zo in het lijmbed leggen dat er geen lucht ingesloten wordt (zo mogelijk „rollend“). Vanuit het midden de baan aanwrijven met een aanwrijfkuur of walsen. Zo wordt de lucht onder de baan weggewreven. Na 10 minuten de gelegde bedekking aanwalsen met een linoleumwals en hol klinkende plekken, naden en kopse kanten nogmaals zorgvuldig aanwrijven. Controleren of de rugzijde geheel is voorzien van lijm. De naden en kopse kanten van de bedekking na korte tijd nogmaals goed aanwrijven. De bedekking moet spanningsvrij en vlak liggen. Zo nodig nogmaals aanwrijven. De naden niet eerder dan na minimaal 24 uur lassen. Het is beter, zo mogelijk, om 2 tot 3 dagen te wachten alvorens te lassen.

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN:

- ▶ Verwerkingscondities:
 - Minimale ondergrondtemperatuur: 15°C
 - Optimale verwerkingstemperatuur: 18°C – 25°C
 - Minimale temperatuur van de ruimte: 15°C
 - Maximale relatieve vochtigheid (R.V.): 75%
- ▶ Direct na gebruik het gereedschap reinigen met water
- ▶ Verse lijmplekken in het tapijt direct proberen te verwijderen met water
- ▶ Opgedroogde lijmplekken voorzichtig proberen te verwijderen met behulp van UZIN Cleaner**
- ▶ UZIN LE 42 Linolijm is bestand tegen tapijtreiniging volgens de gebruikelijke tapijtreinigingsmethoden zoals de injectie-extractie methode
- ▶ Uitsluitend opslaan in de oorspronkelijke verpakking op een koele, droge plaats

KWALITEITS- & MILIEUKEURMERKEN:

- ▶ Oplosmiddelvrij

SAMENSTELLING:

Polymeerdispersie, gemodificeerde harsen, conserveringsmiddel, minerale vulstoffen, additieven en water.

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:

Oplosmiddelvrij. Bij de verwerking is gebruik van een huidbeschermende crème en ventilatie van de werkruimte principieel aan te bevelen. Na uitharding geurneutraal en ecologisch en fysiologisch zonder risico. Basisvoorwaarden voor de best mogelijke kwaliteit van de ruimtelucht na vloerbedekkingswerkzaamheden zijn leg-voorwaarden conform de normen en goed doorgedroogde ondergronden, primers en egalisaties.

VERWIJDERING:

Productresten zoveel mogelijk verzamelen en verder gebruiken. Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Restvrij leeggemaakte verpakkingen kunnen gerecycleerd worden. Verpakkingen met vloeibare restinhoud en verzamelde, vloeibare productresten zijn chemisch afval. Verpakkingen met uitgeharde restanten zijn bouwafval.