

JK II

Egalisatie gips

JK II – Egalisatie gips

Art.-nr. 77054

Zelfnivellerend vloeregalisatiemiddel voor laagdikten tot 12 mm.

Zelfnivellerende gipsegalisatie voor laagdikten tot 12 mm voor het egaliseren en gladmaken van nieuwe en oude dekvloeren en ondergronden in woon- en bedrijfsruimten bij normale belasting. Bijzonder geschikt voor anhydrietvloeren evenals ondergronden met vastzittende lijmresten. Ook geschikt voor cementdekvloeren, terrazzo- of keramische en natuursteen-vloeren. Op ondergronden met voegen kunnen JK versterkende vezels (250 g-pakjes per 25 kg poeder) bijgemengd worden. Dient voor de totstandbrenging van egale, zeer goed absorberende legoppervlakken voor textiel-, naaldvlies-, PVC-/CV-, design- en linoleumvloeren binnenshuis. Na voldoende droging en een laagdikte van minimaal 3 mm is directe verlijming van meerlaags parket ook mogelijk. Hierbij moet een I-component silaanlijm, bijv. JK 24 worden gebruikt.

Vorbereiding van de ondergrond:

De ondergrond moet voldoen aan de normen, blijvend droog, scheurvrij, absorberend, vlak, druk- en vormvast zijn en mag geen stoffen bevatten die de hechting aantasten. De restvochtigheid moet voldoen aan de geldende voorschriften resp. de huidige stand van de techniek. Bereid de ondergrond mechanisch voor en vervolgens voldoende stofzuigen. Afhankelijk van de eisen en de soort ondergrond met een geschikte primer, bijv. JK 01, JK 02 (geschuurd) of JK 03 voorstrijken. Speciaal voor het lijmen meerlaags parket met JK 24 op dichte of niet tegen weekmakers bestendige ondergronden voor de egalisatiewerkzaamheden met JK 02 voorstrijken en schuren.

Verwerking:

- Meng 25 kg JK II gipsegalisatie met ca. 5,5 liter water. Giet koud water in een schoon vat. Strooi het poeder krachtig roerend erin en roer tot het klontervrij is. Verwerkingstijd ca. 25 minuten.
- Giet het mengsel op de geprimde ondergrond en verdeel het gelijkmatig met een vlakspan of rakel. Breng, indien mogelijk, in één handeling de gewenste laagdikte aan. Minimale dikte 1 mm voor de geschiktheid van zwenkwielen. Breng op niet-absorberende oppervlakken minimaal 1,5 mm dik egalisatie aan.
- Bij het aanbrengen van meerdere lagen vulmiddel volledig laten drogen, tussentijds voorstrijken met JK 01 en na een droogtijd van ten minste 6 uur (bij 20 °C en 65 % RV) daaropvolgend vulmiddel aanbrengen.



Technische gegevens:

Verpakking:	25 kg
Palletfactor:	42 Stuks
Kleur:	Beige
Verbruik:	ca. 1,6 kg/m ² per mm laagdikte

Droogtijden:

Verwerkingstijd:	ca. 25 Min.*
Begaanbaar:	ca. 3 uur*
Legklaar:	ca. 24 tot 36 uur*

Voor elke extra mm laagdikte bedraagt de droogtijd ca. 24 uur

*Bij 20 °C, 65 % rel. luchtvochtigheid en max. 3 mm laagdikte.

Ondergronden	JK II
Cementdekvloeren	○
Anhydrietvloeren	✓
Droog beton	○
Cementgebonden egalisatie	○
Nieuwe gietasfaltvloeren, geschuurd	✓
Oude / slechte gietasfaltvloeren, geschuurd	✓
Prefabvloeren	○
Magnesium- en houtestrich dekvloeren	○
Spaanplaat en OSB-platen, houten vloerplanken	○ (indien nodig + vezels)
Oude ondergronden met over het gehele vlak sterk vastzittende, watervaste lijmresten	✓

✓ Belangrijkste toepassingsgebied ○ Mogelijke toepassingsgebied ✗ Geen toepassingsgebied



GISCODE CP I – Spachtelmassen auf Calciumsulfatbasis

EMICODE EC I PLUS – Zeer lage uitstoot

