



646 EUROSTAR PREMIUM

Zeer emissiearme en vochtbestendige vloerbedekkingslijm speciaal voor verlijming volgens Natural Linoleum Tiles (bijv. Marmoleum Modular). Tevens zeer geschikt voor PVC- stroken Bestand tegen vocht bij het reinigen van de vloerbedekking.

Producttypering

Basis : Hoogwaardige acrylaatdispersie.

Kleur : Beige.

Consistentie : Pasteus.

- Zeer emissiearm, Emicode EC 1 plus
- IMO gecertificeerd
- “Wet-set” methode
- Onbrandbaar
- Zeer licht verstrijkbaar
- Korte wachttijd
- Zeer lange inlegtijd
- Hoge eindhechting
- Vochtbestendig
- Vloerbedekking kan nat gereinigd worden
- Geurneutraal
- Bureaurolstoelvast

Eigenschappen

Soortelijk gewicht : 1,25 kg/l.

Brandbaarheid : Niet brandbaar.

Verbruik : 250 - 350 g/m²

Toepassing

Voor het verlijmen van:

- Natural Linoleum Tiles (bijv. Marmoleum Modular).
- PVC- stroken en tegels (ook materiaal dat minder dimensie stabiel is maar wel voldoet aan de norm EN 434).
- Tapijttegels met een PVC-rug.
- Rubberen tegels.

Verwerking

- Opslag : Koel en vorstvrij opslaan.
- Gereedschap : Pajarito lijmkam TKB-A vertanding A3 voor Natural Linoleum Tiles en Pajarito Fein vertanding 61 voor PVC-stroken/tegels en rubberen tegels. Vachtroller (indien nodig bij ongunstige klimatologische omstandigheden).
- Wachttijd : 5 - 10 minuten.*
- Afbindtijd : 48 uur.*
- Houdbaarheid : 12 maanden, in onaangebroken verpakking.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Ondergrond:

- 646 Eurostar Premium is geschikt voor elk type ondervloer, welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Op volledig gesloten ondervloeren vooraf een egalisielaag van minimaal 2 mm aanbrengen.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18° - 23° C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20° C.

Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 70%.

Gebruiksaanwijzing:

- De te verwerken materialen vooraf minimaal 24 uur of volgens voorschrift van de fabrikant laten acclimatiseren.
- De lijm opbrengen met een fijngetande lijmkam (Pajarito TKB-A /vertanding A3 voor Natural Linoleum Tiles of Pajarito Fein vertanding 61 voor PVC- stroken/tegels en rubberen tegels. Het gebruik van de juiste lijmkam is zeer belangrijk voor het kunnen realiseren van een gesloten lijmbed, waardoor er geen vocht als gevolg van het nat reinigen van de tegels via de naden de ondergrond kan indringen.
- Na het aanbrengen van de lijm een wachttijd van ca. 5 - 10 minuten aanhouden afhankelijk van de klimatologische omstandigheden. Tip: Een goede indicatie voor het juiste inlegmoment is wanneer er na een lichte aanraking van de lijmril wat lijm op de vingertop achterblijft en door een stevigere aanraking de lijm uitsmeert.
- Indien de klimatologische omstandigheden ongunstig zijn kan ervoor gekozen worden om direct na het aanbrengen van de lijm de lijmrillen vlak te rollen met behulp van een verzadigde vachtroller. Hierna kunnen de tegels/stroken direct worden geplaatst en zullen op deze manier niet te veel "zwemmen" in het natte lijmbed. Een andere optie is om de eerst geplaatste tegels/stroken aan elkaar te koppelen met schilders tape haaks op de naden.
- De te verwerken vloerbedekking altijd in het natte lijmbed plaatsen. Controleer regelmatig de conditie van de aangebrachte lijm!
- Eventueel aangedroogde lijmrillen direct verwijderen met bijvoorbeeld een plamuurmes en hier opnieuw lijm aanbrengen.
- Lijm dat eventueel uit de naden komt direct verwijderen met behulp van een licht vochtige doek.
- Direct na het aanbrengen de vloerbedekking zorgvuldig en continue gedurende de eerste 30 – 45 minuten na verlijming walsen met een 60 kg vloerwals. Kopse kanten en lengtenaden stevig aandrukken.
- Verse lijmplekken direct met water verwijderen.
- Maak gereedschappen onmiddellijk na gebruik schoon met water.

Meer informatie:

- Buiten gebruik van kinderen houden.
- Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
- Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
- Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.

- Zorg dat het product niet in de riolering, het oppervlaktwater of de bodem terecht komt.
- Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
- Het product bevat MIT/BIT in een verhouding van 1:1. Informatie voor allergische personen op het telefoonnummer +31-(0)75-627 1600.

Samenstelling: Acrylzuurester-copolymeren, acrylaatdispersie, verdikkings-, bevochtigings- en antischuimmiddel, minerale vulstof, water.

Vloerverwarmingsconstructies:

646 Eurostar Premium kan op vloerverwarmingsconstructies worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het verlijmen de verwarming uitschakelen; minimaal 72 uur na het verlijmen de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5° C watertemperatuur per dag. Let op dat de vloertemperatuur niet boven 29 ° C komt.

Kwaliteit en garantie



Milieu en gezondheid

Gevarenklasse : Geen.

Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.

Veiligheidsbladen : Op aanvraag beschikbaar.

DUBO:

De vloerbedekkingslijm van Forbo Eurocol BV voldoet aan het volgende specificatienummer van het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen (woningbouw en utiliteitsbouw, nieuwbouw en beheer):

S067 / B067 / U067 Gebruik afwerkmaterialen met een lage emissie naar het binnenmilieu.

Artikelgegevens

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
646	Eurostar Premium	emmer à 12 kg	8 710345 646109

the strong connection