

Primer voor Sigan 1 of Sigan Elements Plus

UZIN PLANUS

Gebruiksklare sneldrogende primer in combinatie met Sigan 1 of Sigan Elements Plus

HOOFD TOEPASSINGSGBIED:

Primer voor onder:

- ▶ Sigan 1
- ▶ Sigan Elements Plus

GESCHIKT OP:

- ▶ Cementgebonden egalisaties
- ▶ Gipsgebonden egalisaties
- ▶ 2 componenten PU-egalitatie (bijv. UZIN KR 410)
- ▶ Epoxyhars vochtscherm
- ▶ Houten vloeren, spaanplaat P3/P5/P7, multiplex/MDF-platen*
- ▶ Aluminium en roestvrij metaal*
- ▶ Vloerverwarming

* Zie "voorbereiding ondergrond"



PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:

- ▶ Zorgt voor een goede hechting van vloerbedekking met de Sigan 1 of Sigan Elements Plus
- ▶ Garandeert eenvoudige en volledige verwijdering van vloerbedekking die met Sigan 1 of Sigan Elements Plus is geplaatst



TECHNISCHE GEGEVENS:

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Verpakking | Can |
| Verpakkingsgrootte | 2,5 kg, 10 kg kg |
| Houdbaarheid | Minstens 12 |
| Kleur | Transparant |
| Verbruik | 70 - 100 g/m ² |
| Verwerkingstijd | Ca. 2 uur* |
| Beloopbaar | Na ca. 2 uur* |
| Min. verwerkingstemp. | Vloertemperatuur 15 °C |

*Bij 23 °C en 50 % relatieve vochtigheid



| | |
|------|---|
| voor | nieuwe elastische en textiele bedekking |
| OP | egalisiemassa, spaanplaat, metaal |

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:

- ▶ De ondergrond moet druk- en vormvast, vlak, blijvend droog, schoon en vrij zijn van stoffen die afbreuk kunnen doen aan de hechting.
- ▶ Controleer of de ondergrond voldoet aan de geldende normen en technische voorschriften en teken bezwaar aan in geval van gebreken.
- ▶ Cementoppervlak grondig stofzuigen, voorstrijken en egaliseren.
- ▶ Afhankelijk van de ondergrond, te plaatsen vloerbedekking en belasting de geschikte voorstrijk en egalisatie uit het Uzin productassortiment kiezen.
- ▶ Voorstrijk en egalisatie steeds goed laten drogen.
- ▶ Aluminium en niet roestende metalen grondig reinigen en ontvetten, schuren.
- ▶ Productinfolbladen van alle gebruikte producten als deze van de vloerbedekking in acht nemen.

VERWERKING:

1. De verpakking voor gebruik op kamertemperatuur laten komen en goed schudden. Vervolgens de inhoud in een schone emmer gieten.
2. De gebruiksklare, speciale voorstrijk onverdund met een fijnporige schuimstofrol gelijkmatig en dun kruislings aanbrengen. Putten, plasvorming en streepvorming vermijden. Op hout met een nylonplucherrrol 2 x aanbrengen. Het oppervlak moet na droging een dunne film vertonen (lichte glans).
3. Gereedschap onmiddellijk na gebruik met water schoonmaken.
4. Droogtijd afhankelijk van vloertemperatuur en luchtvochtigheid ca. 2 – 24 uur (bij 23 °C en 50 % relatieve vochtigheid). Bij calciumsulfaatdekvloeren kan de droog tijd 4 uur in beslag nemen. Planus moet volledig droog zijn alvorens Sigan 1 aangebracht kan worden.

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN:

- ▶ De oorspronkelijke verpakking beschermen tegen vorst en zonlicht door het te bewaren op een matig, koele plaats. De minimum houdbaarheid is 12 maanden. Geopende verpakkingen zorgvuldig sluiten en de inhoud zo snel mogelijk verwerken. De voorstrijk voor verwerking op ruimtetemperatuur laten komen.
- ▶ Sigan 1 en Sigan Elements Plus enkel in combinatie met de Planus gebruiken.
- ▶ Kan na verwijdering zonder schuren met Planus behandeld worden.
- ▶ In bepaalde gevallen kan men later met dispersielijm hierop verder werken. Bij verlijming van parket moet de Planus volledig afgeschuurd worden.

- ▶ Respecteer de productinformatiebladen van de gebruikte producten en ook de aanbevelingen van de vloerfabrikant, de professionele normen en regels die van kracht zijn op de werkzaamheden (o. a. EN, DIN, NBN, NEN, VOB, OE, SIA). In het bijzonder de volgende norm en technische aanbeveling zoals o. a. – TKB-Merkblatt 12 „Installatie van vloerbedekkingen met droge verlijming” (zie website). – De technische voorlichtingsnota van het WTCB (CSTC) omtrent de “plaatsing van elastische en textiele vloerbedekkingen”.

KWALITEITS- & MILIEUKEURMERKEN:

- ▶ Oplosmiddelvrij
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / Zeer emissiearm
- ▶ DE-UZ 113 / Milieuvriendelijk, zeer emissiearm

SAMENSTELLING:

Polyvinylacetaat-copolymeren, bevochtigers, ontschuimers, conserveermiddelen, verdikkingsmiddel, water.

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:

Oplosmiddelvrij. Bij de verwerking is gebruik van een huidbeschermende crème principieel aan te bevelen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Tijdens en na de verwerking / droogtijd voor goede beluchting zorgen! Eten, dringen en roken tijdens de verwerking vermijden. Bij aanraking met de ogen of huid, grondig afspoelen met water. Niet in riolering, wateren of de bodem lozen. Gereedschap direct na gebruik afwassen met water en zeep. Na uitharding geurneutraal en ecologisch en fysiologisch zonder risico. Basisvoorwaarden voor de best mogelijke kwaliteit van de ruimtelucht na vloerbedekkingswerkzaamheden zijn legvoorwaarden conform de normen en goed doorgedroogde ondergronden, primers en egalisaties. Bevat isothiazolinonen. Informatie bij allergie +31 53 57 37 351.

VERWIJDERING:

Productresten zoveel mogelijk verzamelen en verder gebruiken. Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Restvrij leeggemaakte verpakkingen kunnen gerecycleerd worden. Verpakkingen met vloeibare restinhoud en verzamelde, vloeibare productresten zijn chemisch afval. Verpakkingen met uitgeharde restanten zijn bouwafval.