

Opneembare, los te leggen onderlaag.

# UZIN RR 186 Eboflex

Onderlaag voor zwevend installeren van vloerbedekking.

## Omschrijving en toepassing:

UZIN RR 186 is een met kunststof versterkt polyestervezelvlies voor het zwevend installeren van vloerbedekkingen op ondergronden die intact dienen te blijven, zodat deze later weer gebruikt kunnen worden.

Op de UZIN RR 186 aangebrachte vloerbedekking kan later eenvoudig samen met de onderlaag worden opgerold en elders worden geïnstalleerd.

UZIN RR 186 is geschikt als onderlaag voor het vlakkelig verlijmen van:

- ▶ Tapijt.
- ▶ PVC.

Toepasbaar onder PVC en CV tot max. 40 m<sup>2</sup>.  
UZIN RR 186 is niet geschikt als onderlaag voor:

- ▶ Linoleum.
- ▶ Rubber.
- ▶ Polyolefine.
- ▶ Textiele vloerbedekking met een hoge eigen spanning, zoals bijv. sisal en kokos.
- ▶ Textiele vloerbedekking met patroon of juterug.

UZIN RR 186 is dampdoorlatend.

UZIN RR 186 leggen op vlakke ondergronden. Niet over tegels en plavuizen leggen. De voegen kunnen doortekenen. Voor toepassing binnen.



## Eigenschappen/productvoordelen:

- ▶ Maatstabiel.
- ▶ Antislip liggend.
- ▶ Onderlaag blijft intact.
- ▶ Gemakkelijk te leggen.
- ▶ Zwenkwielvast en toch opneembaar.
- ▶ Gehele constructie her te gebruiken.
- ▶ Bespaart slooptijd.

## Technische gegevens:

Afmetingen:	Materiaaldikte: ca. 1 mm. Baanbreedte: 2 meter. Baanlengte: 20 meter.
Belastbaar:**	Afhankelijk van de toegepaste lijmen de meeste lijmen zijn na ca. 48 – 72 uur voldoende doorgehard.
Brandklasse:	B2.
Gewicht:	rolgewicht: 37 kg.
Kleur:	Groen
Verpakking:	Per rol in folie.
Vloerverwarming:	Beperkt geschikt.
Zwenkwielbelasting:	Geschikt, rollen volgens EN 12529. De op de UZIN RR 186 te installeren vloerbedekking dient geschikt te zijn voor zwenkwielbelasting. (Rapport op aanvraag verkrijgbaar.)

## Ondergrond:

De ondergrond moet druk- en vormvast, blijvend droog en schoon zijn. Indien de ondergrond een bestaande bedekking is, moet deze vast zitten. Oneffenheden zoals voegen bij tegelvloeren kunnen gaan doortekenen en afhankelijk van de te installeren bedekking, vroeg of later zichtbaar worden. De ondergrond zo nodig voorstrijken en egaliseren met het juiste UZIN Voorstrijk en -Egaliseermiddel.

De ondergrond kan ook bestaan uit naaldvlit of een tapijt met een korte pool (vooraf testen).

## Verwerking UZIN RR 186:

- ▶ Altijd de legvoorschriften van de vloerbedekkingsfabrikant in acht nemen.

De vloerbedekking zoals gebruikelijk uitleggen en ruim snijden. De naden pas snijden en de vloerbedekkingsbanen voor de helft terugslaan. Er op letten dat de banen niet verschuiven. UZIN RR 186 haaks op de richting van de bedekking op de ondergrond uitrollen en laten acclimatiseren. De verschillende banen UZIN RR 186 niet te dicht tegen elkaar leggen, doch een tussenruimte van ca. 1 mm open laten (3 mm bij jute). UZIN RR 186 ongeveer 3 mm vrij houden van de wanden, pijpen, deuren en andere opgaande bouwdelen. Om het doorlekken van lijm bij de opvolgende verlijming te voorkomen, de naad afplakken met schilderstape.

**Pas op:** kan doortekenen. Bij deuren UZIN RR 186 met dubbelzijdig kleefband op de ondergrond fixeren. Als een beëindigingstrip wordt aangebracht is het kleefband overbodig. De lijm met de juiste tanding\* op de UZIN RR 186 aanbrengen. De vloerbedekking binnen de open tijd inleggen en aanwrijven. Aansluitend de andere helft op dezelfde wijze leggen en vervolgens pas snijden. PVC bedekking lijmen met UZIN KE 2000 S\*. Dimensiestabiel tapijt lijmen met de UZIN UZ 57 of de UZIN UZ 65\*.

\*Zie betreffende documentatie.

\*\*Bij 20°C. en R.V. 60%.

## Belangrijk:

- ▶ Verwerkingscondities:  
Minimale verwerkingstemperatuur: 15°C.  
Optimale verwerkingstemperatuur: 18°C – 25°C.  
Minimale ondergrondtemperatuur: 15°C.  
Maximale relatieve vochtigheid (R.V.): 75%.
- ▶ UZIN RR 186 24 uur uitgerold in de ruimte laten acclimatiseren.
- ▶ UZIN RR 186 is bestand tegen tapijtreiniging volgens de injectie-extractie methode.
- ▶ De op UZIN RR 186 verlijmd vloerbedekking is eenvoudig samen met UZIN RR 186 weer op te nemen en eventueel elders opnieuw te installeren.
- ▶ Bij toepassing onder PVC- en CV-vloerbedekkingen mag het oppervlak niet groter zijn dan 40 m<sup>2</sup>.
- ▶ Op dekvloeren voorzien van warmwatervloerverwarming, moet er op gelet worden dat de warmtedoorlaatweerstand van UZIN RR 186 samen met de vloerbedekking niet meer bedraagt dan 0,17 m<sup>2</sup> K/W.
- ▶ Uitsluitend opslaan in de oorspronkelijke verpakking op een koele, droge plaats.

## Arbeidsveiligheid:

- Gevarenklasse: geen.
- Raadpleeg altijd de arbeidsveiligheidsinstructies van de producten die samen met UZIN RR 186 worden verwerkt.