

PU7310 Toplak

Chemicaliënbestendigheidsoverzicht voor Arturo PU7310 Toplak

Chemicaliën		Proefvloeistof	Inwerktijd [d]		
			1 dag	3 dagen	7 dagen
5 / 5b	Alcoholen (tot max. 48 Vol.-%)	48 Vol.-% Methanol 48 Vol.-% Isopropanol 5 Vol.-% Water	G: 0	G: 0	G: 0
5a			K: 0	K: 0	K: 0
9	Azijnzuur	Waterige azijnzuur (10% ig)	G: 0 K: 0	G: 0 K: 0	G: 0 K: 0
10	Zwavelzuur	Zwavelzuur (20% ig)	G: 1 K: 1	G: 1 K: 3	G: 1 K: 4
11	Natronloog	Natronloog (20% ig)	G: 1 K: 2	G: 1 K: 2	G: 1 K: 3
14	Zeepoplossing	3 Vol.-% Texapon NSO 2 Vol.-% Marlipal O 13/80 95 Vol.-% water	G: 0 K: 0	G: 0 K: 0	G: 0 K: 0
	Koelmiddel		G:1/K:0	G:1/K:0	G:1/K:0
	Ontdooivloeistof		G:1/K:0	G:1/K:0	G:1/K:0
	Transmissieolie		G:1/K:0	G:1/K:0	G:1/K:0
	Plantenolie		G:1/K:0	G:1/K:0	G:1/K:0
	Melkzuur 50%		G:1/K:0	G:1/K:0	G:3/K:1
	Urine		G:0/K:1	G:1/K:1	G:1/K:1
	Bloed		G:0/K:1	G:0/K:1	G:0/K:1
	Cola		G:0/K:1	G:0/K:1	G:0/K:1
	Ketchup		G:0/K:2	G:1/K:2	G:1/K:3
	Mosterd		G:1/K:5	G:1/K:5	G:1/K:5
	Rode Wijn		G:0/K:3	G:1/K:4	G:2/K:4
	Koffie		G:0/K:4	G:1/K:4	G:2/K:4
	Zure reiniger (in verwerkingssterkte)		G:0/K:0	G:0/K:0	G:0/K:0
	Alkalische reiniger (in verwerkingssterkte)		G:1/K:0	G:1/K:0	G:1/K:0
	Desinfectiemiddel (Chloor houdend)		G:0/K:0	G:1/K:1	G:1/K:2
	Desinfectiemiddel (Antibacterieel in verwerkingssterkte)		G:1/K:0	G:1/K:0	G:1/K:0

K: Kleur
G: Glans

Beoordeling

- 0 Geen zichtbare verandering
- 1 Zeer lichte verandering in glans en kleur
- 2 Lichte verandering in glans en kleur, structuur van het proefvlak is niet beschadigd
- 3 Sterke markering zichtbaar, structuur van het proefvlak is nauwelijks beschadigd
- 4 Sterke markering zichtbaar, structuur van het proefvlak is beschadigd
- 5 Structuur van het proefvlak is zwaar beschadigd c.q. kapot

Let op: Ondanks een chemische bestendigheid kan er een optische kleurverandering optreden. De kwaliteit van de vloer blijft echter behouden en het heeft geen invloed op de mechanische eigenschappen.

Uzin Utz Nederland bv werkt met een kwaliteitssysteem conform de NEN-EN ISO-9001/14001. Zij is hiervoor gecertificeerd door TÜV Nederland QA. Dit houdt in dat geleverd wordt volgens de voor dit systeem opgestelde product- en processpecificaties en dat de door Uzin Utz Nederland bv geleverde producten en diensten voldoen aan de beschrijving zoals neergelegd in deze technische specificaties. Omdat Uzin Utz Nederland bv niet bekend is met de wijze waarop en de omstandigheden waaronder producten worden verwerkt en op de verwerking van haar producten geen invloed heeft, wordt elke aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als gevolg van de verwerking van haar producten uitgesloten. Met het verschijnen van dit blad verliezen alle eerder uitgegeven bladen over dit product hun geldigheid. © Uzin Utz Nederland bv. Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan ook, is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Uzin Utz Nederland bv. | 03.2020