

# JK 20

## Linoleumlijm

### JK 20 – Linoleumlijm

Art.-nr. 13797

Dispersielijm voor linoleum en kurkment.

Dispersielijm met zeer goede aanvangshechting voor linoleum, kurklinoleum en kurkment in banen. Dispersielijm met korte beluchtingstijd, hoge aanvangskleefkracht, goede vulcapaciteit en hardelastische lijmverbinding. Geschikt voor geegaliseerde, vlakke en absorberende ondergronden. Alleen binnenshuis.

#### Vorbereiding van de ondergrond:

De ondergrond moet vast, blijvend droog, scheurvrij, schoon en vrij van materialen zijn die de hechting kunnen aantasten. Ondergrond schuren, grondig stofzuigen, met geschikte JK primer voorstrijken en minstens 2 mm dik met geschikte JK egalisatie egaliseren. Primer en egalisatie goed laten drogen.

#### Verwerking:

1. Lijm met vertanding B I gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen en kort laten beluchten. Breng slechts zoveel lijm aan als binnen de inlegtijd kan worden aangebracht.
2. Op maat gesneden bekleding inleggen en over het gehele oppervlak aanwrijven. Zorg voor een goede lijmoverdracht aan de achterzijde van de bekleding. Kopeinden en niet vlak liggende bekledingsranden vóór het neerleggen tegenbuigen, om vloerspanningen te verminderen. Bekleding na ca. 10 minuten over het gehele oppervlak met de linorol narollen. Holle ruimten en kopeinden eventueel herhaald nawrijven.
3. Verwijder verse lijmverontreinigingen met water.



#### Technische gegevens:

Verpakking:	18 kg
Palletfactor:	33 Stuks
Kleur:	Beige
Verbruik:	ca. 450 g/m <sup>2</sup> vertanding B I

#### Droogtijden:

Beluchtingstijd:	ca. 5 Min.*
Inlegtijd:	ca. 20 Min.*
Aan elkaar lassen:	na 24 uur.*
Belastbaar:	na ca. 24 uur*
Verwerkings- temperatuur:	niet onder 15 °C
Relatieve luchtvochtigheid:	niet meer dan 75 %
Eindsterkte:	na ca. 3 dagen*

\*Bij 20 °C, 65 % rel. luchtvochtigheid

Egalisaties	JK 20
JK 10	○
JK 11	○
JK 13	✓
JK 15	✓
JK 16	✓
JK 17	✓
JK 19 Fix	✓
Vloerbedekkingen	JK 20
Textiele vloerbedekkingen (synthetische)	✗
Naaldvilt	✗
Geweven producten	✗
Natuurvezel bedekkingen	✗
PVC-vloeren	✗
CV-vloeren	✗
PVC-designvloeren (LVT)	✗
Linoleumvloeren tot 4 mm (in banen)	✓
2-laags parket (bijv. 7 x 50 cm)	✗
3-laags parket (bijv. 20 x 220 cm)	✗
Strokenparket (vanaf 14 mm dikte)	✗
Massief houten planken (tot 220 cm lengte, 14–22 mm dikte)	✗

✓ Belangrijkste toepassingsgebied ○ Mogelijke toepassingsgebied ✗ Geen toepassingsgebied



GISCODE D I –  
Oplosmiddelvrij

EMICODE EC 1 PLUS –  
Zeer lage uitstoot



Emissie-getest  
bouwproduct  
volgens aBG

