



PALL-X ZERO FILLER

Watergedragen, oplosmiddelvrije voegenkit voor parketvloeren

Toepassingen:

Watergedragen, oplosmiddelvrije voegenkit voor het kitten van parket- en houten vloeren.

Geschikt voor:

- geschuurde parket- en houten vloeren
- volledig geschuurd kant en klaar parket
- parket op vloerverwarming massieve delen
- Kopshout RE

Eigenschappen / Productvoordelen:

Watergedragen voegenkit met goed vullend vermogen. Voorkomt het inzakken van de voeg.

- Gebruiksklaar
- Zeer goed zichtbaar op de parketvloer
- Gemakkelijk te verwerken
- Kleeft niet aan schuurmiddelen
- Geen kleurveranderingen in de parketvloer
- Snel droog
- Zeer goed vullend vermogen
- Geschikt voor alle in de handel gebruikte houtsoorten
- Oplosmiddelvrij
- GISCODE W1

Technische gegevens:

Verpakking: kunststof can
Grootte: 5 liter
Houdbaarheid: ca. 12 maanden
Kleur: geel-ondoorzichtig
Verbruik per laag: ca. 50 – 100 ml/ m²
afhankelijk van de kwaliteit van de vloer

Verwerkingstemperatuur: ca. 18 – 25 °C
Schuurbaar: na ca. 35 – 45 minuten*

* Bij normale omstandigheden.



PALL-X ZERO FILLER

Vorbereiding van de ondergrond:

De eerste schuurgang uitvoeren met de bandschuurmachine, korrel 36-60 voorschuren. Daarna schuren met korrel 80 en vervolgens kunnen de voegen en spijkergaatjes met Pallmann PALL-X KITT gekit worden. Vervolgens wordt met Pallmann schuurpapier korrel 100 (bandschuurmachine) geschuurd. De laatste schuurgang wordt met Pallmann schuurpapier korrel 120 (éénschijfsmachine of bandschuurmachine) uitgevoerd. Het af te lakken oppervlak moet na de laatste schuurgang schoon, droog en vrij zijn van schuurstof en vuil.

Verwerking:

1. Verpakking voor gebruik op de aanbevolen kamertemperatuur laten komen en goed schudden.
2. Pallmann PALL-X ZERO FILLER met fijn schuurstof (korrel 100/120) van het te voegen hout op de ondergrond vermengen tot een spaanbare massa.
3. Met een roestvrije Pallmann kitspaan de gehele parketvloer volledig inspanen.
4. Na een droogtijd van 35 – 45 minuten kan het gevoegde oppervlak worden geschuurd.
5. De vloer met Pallmann schuurpapier korrel 100 (bandschuurmachine) schuren. Om eventuele schuurranden van de schuurmachine te verwijderen is het zinvol de vloer met een éénschijfsmachine (slijpnet 120) of Multilochpad na te bewerken.
6. Gereedschappen na gebruik met water schoonmaken.

Verbruik:

Ca. 50-100 ml/m² afhankelijk van de voegengrootte.
Het verbruik per liter afhankelijk van de voegengrootte ca. 10 – 20 m² per liter.

Belangrijk:

- Ongeopende verpakkingen zijn bij koude opslag tenminste 12 maanden houdbaar. Tegen vorst beschermen. Aangebroken verpakkingen direct na gebruik goed afsluiten en tijdig verwerken.
- Het beste te verwerken bij 18 – 25 °C, relatieve luchtvochtigheid tussen 35 % en 65 %. Lagere temperaturen en hoge luchtvochtigheid verlengen, hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid verkorten de droogtijd.
- Geschikt voor voegen tot 2 mm.
- Bij donkere houtsoorten (exoten) gelieve technisch advies in winnen.

Arbeidsveiligheid en milieubescherming:

Voldoet aan de geldende Nederlandse regelgeving. Bij de verwerking is het gebruik van een beschermende huidcrème en ook het ventileren van de ruimtes principieel aan te bevelen.

Afvalverwerking:

Productrestanten zo mogelijk verzamelen en hergebruiken. Niet in het riool, water of in de bodem laten komen. Lege, drupvrije kunststofkansen zijn recyclebaar. Verpakkingen met vloeibare restinhoud evenals verzamelde, vloeibare productresten zijn chemisch afval. Verpakkingen met uitgeharde restinhoud is bouwafval. Deze gegevens berusten op onze ervaringen en zorgvuldige onderzoeken. De hoeveelheid van de gebruikte materialen evenals de verschillende werkplekken en verwerkingsvoorwaarden kunnen door ons echter niet stuk voor stuk gecontroleerd of beïnvloed worden. De kwaliteit van uw werk is daarom afhankelijk van vaktechnisch inzicht m. b. t. werkplekbeoordeling en productgebruik. In geval van twijfel zelf proeven doen of technische advies inwinnen. De legwijze dient te geschieden conform de voorschriften van de houtleverancier.

Met het verschijnen van dit productblad verliezen alle eerdere productbladen hun geldigheid.

